

Datenblatt



Version 2
Stand: 26.05.2017
Seite 1 von 1

Trittschalldämmplatte „V5“
EPS-DES sg, WLS 040

1. Produktbeschreibung

Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol (EPS), HBCD, FCKW- und HFCKW-frei, hergestellt nach EN 13163.

2. Anwendung

Einsetzbar in druckbelasteten Bereichen. Anwendungen nach DIN 4108 unter Estrichen gemäß 4109 im Temperaturbereich -30°C bis max. +80°C. Unter Berücksichtigung der Anforderungen nach EN 1264 und der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV).

3. Technische Daten

Bezeichnung: Trittschalldämmplatte EPS-DES sg WLS 040		
		Normen/Richtlinien
Plattenabmessungen	1.000 x 1.000 mm	EN 13163
Verpackungseinheit	15 m ²	
Nennstärke d _N	30 mm	EN 13163
Kantenausbildungen	Stumpf	
Anwendungstyp	DES sg	DIN 4108
Druckspannung /-Festigkeit	≥ 5 kPa (≥ 5 kN/m ² = 500 kg/m ²)	
Wärmeleitfähigkeit λ ₀	0,038 W/mK	DIN 4108
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	0,040 W/mK (nur für Deutschland)	EN 13163
Baustoffklasse	B1 (schwer entflammbar)	DIN 4102
Brandverhalten	RtF Class E	EN 13501-1
Deckschicht	Hochreißfeste Gewebefolie aus PP mit Rasteraufdruck (10x10cm) und einseitigem Folienüberstand	

Artikelnummer	Nennstärke d _N und Zusammen- drückbarkeit [mm]	Dynamische Steifigkeit s' [MN/m ³]	Wärmedurchlass- widerstand R [m ² K/W]	Trittschallverbesserungsmaß bei einem Estrichgewicht = 70 kg/m ² [dB]	
				(I) mit harten Bodenbelag	(II) mit weichem Bodenbelag
013015	30 - 2	s' ≤ 20	0,750	28	30

CE-Kennzeichnung: EPS EN 13163 - T4 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS 50 - DS(N)5 - SD20 - CP2

4. Hinweis

Trocken lagern, vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen!
Entsorgung Dämmmaterial: Abfallschlüsselnummer 170604, gemäß europäischer Abfallkatalog gültig für sortenreines Material, stoffliche oder thermische Verwertung möglich.

Erstellt durch PM	Freigegeben durch QW	Datenblatt-013015-Trittschalldämmplatte V5 EPS-DES sg WLS 040_Vers2_170701
Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissen und Erfahrung bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.		